

Produktblad

PIERI® DPL RB 2002

PIERI® DPL RB 2002

Gjutskarvsretarder Att sprejas på färsk betong

Beskrivning

Skapar uppruggade ytor för att tillhandahålla förbättrad vidhäftningen mellan färsk betong och härdad betong, till exempel vid konstruktionsskarvar eller gjutstopp.

Åtgärd

Fördröjer cementens härdning på betongytan.

Efter 24 timmar kan man genom spolning med högtryckstvätt frilägga ytan och ballasten.

Den grova ytan underlättar vidhäftningen av färsk betong och fortsatt gjutning med gott resultat kan således erhållas.

Appliceringar

- Sprejas på färsk betong
- Konstruktionsskarvar på större byggen: broar, dammar, kärnkraftverk osv
- Ej lämplig för formytor, för vilka vi istället rekommenderar vår produkt PIERI DPL RB Classic

Bruksanvisningar

PIERI DPL RB 2002 är klar för användning men måste skakas om före användning.

Spreja på den färska betongen med en dosering av 4 m²/liter direkt efter placering av betong.

PIERI DPL RB 2002 är vattenavvisande en timme efter applicering. Om det börjar regna innan en timme har gått, ska retardern skyddas med en plastfolie.

Tvättning av betong vars härdning har fördröjts måste göras senast dagen efter med vattenstråle med högt tryck till dess att vattnet inte längre är grumligt.

Om betongen inte är tillräckligt hård på grund av kall väderlek kan man vänta två dagar.

Tekniska specifikationer

- Färg: ljusbrun
- Ej brandfarlig, fri från lösningsmedel
- Viskositet 7cSt (ISO-bägare 2431 N°3 vid 20°C)
- Densitet: 1,03 ±0,02 g/cm³
- Påverkas inte av frysning
- Rekommenderade munstycken: X18 PIERI-munstycke eller sprutsystem av typen platt jetmunstycke 8004

Förvaring

18 månader i oöppnad originalförpackning.

Förpackning

5-liters- respektive 2,2-litersdunkar.

Säkerhet

Reglerad produkt.

Produkten måste förvaras i originalförpackningen.

För ytterligare information, vänligen se vårt säkerhetsdatablad.

Transport

Inte reglerat.

Teknisk Service

GCP Teknisk Service står gärna till tjänst för att hjälpa er att använda våra produkter på bästa sätt.